

TERSIFLEX CHAPAS



Tipo de vehículo : Estireno-acrílico con fibras incorporadas

Nº de componentes : 1

Peso específico : 1.15 ± 0.03 kg/l

Viscosidad (uk, 25° c) : 115

Contenido de sólidos : Por peso 56 ± 1 %

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Color : Blanco - rojo cerámico

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 1 a 1,5 kgs. por m2 con 3 a 4 manos

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : Pomo 320 grs

DESCRIPCIÓN

Tersiflex Chapas Fibrado es un excelente auxiliar cuando se deben reparar rajaduras y grietas en techos o cubiertas galvanizadas o de fibrocemento. Su alta consistencia, gran impermeabilidad y poder de relleno, a través de sus fibras incorporadas le confieren características inigualables.

MODO DE USO

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Sobre chapa galvanizada oxidada: aplicar previamente Desoxidante Fosfatizante Tersuave sobre chapa de fibrocemento: aplicar previamente una mano del producto diluido al 30 % de agua. Sobre superficies con deterioro importante: aplicar Venda de Fibras Sintéticas Tersuave junto con el producto diluido. Completar el trabajo con 3 manos, si fuera necesario, ayudándose con una espátula o un pincel dejando secar 12 a 24 horas entre ellas. Producto pintable.

Preparación del producto: El producto se aplica directamente del pomo. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA