FICHA TÉCNICA

FONDO ANTIÓXIDO MATE



Tipo de vehículo: alquídico
No. de componentes: 1
Peso específico: 1.26 ± 0.02 kg/l
Viscosidad (copa ford 4, 25° c): 120 ± 10”
Contenido de sólidos: por peso 65 ± 1 %
Tiempo de secado (25° c, 50% hra): al tacto30 minutos
Repintar 8 horas
Curado total 7 días
Temperatura de aplicación: mínima 5° c
Máxima 35° c
Temperatura de servicio: mínima 0° c
Máxima 80° c
Número de manos sugeridas: 2 a 3
Colores: negro – gris – verde – rojo - marfil
Brillo: mate
Estabilidad en el envase (shelf life): 2 años
Rendimiento: 12 a 14 m2 por litro y por mano
Diluyente y limpieza: aguarrás mineral/solvente industrial (soplete)
Presentaciones: ¼, ½, 1, 4 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

El Fondo Antióxido Tersuave está formulado con resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad que aseguran una máxima protección sobre superficies ferrosas. USOS: Puede emplearse tanto para el pintado en exteriores como interiores, garantizando una completa inhibición contra la corrosión.

MODO DE USO

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxido, polvo, partes flojas y otros contaminantes. Se deberá lijar el área, eliminando el polvillo resultante con un trapo embebido en aguarrás mineral, siendo conveniente la aplicación de Desoxidante Fosfatizante Tersuave para optimizar la limpieza y mejorar la adherencia. Posteriormente aplicar dos manos de Fondo Antióxido Tersuave con una secuencia mínima de 8 hs. entre ellas. Luego completar el esquema dejando transcurrir como máximo 8 horas para la aplicación de 2 a 3 manos de Esmalte Sintético Tersuave. Si el pintado con esmalte se realizara después de las 24 horas, se deberá lijar la superficie. Para ampliar la gama de colores, agregar hasta un máximo de 30 cc. de Entonador Universal Tersuave por litro de antióxido o por intermezcla de los colores preparados.

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete.

Si es necesario diluir, emplear aguarrás mineral, así como también para realizar la limpieza de los elementos usados en

el pintado, antes que sequen.

En caso de aplicación con soplete emplear como diluyente, solvente industrial.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhidrido carbónico o polvo químico

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA