

## TROYA IMPREGNANTE PROTECTOR SATINADO



**Tipo de vehículo** : Alquídico modificado

**No. de componentes** : 1

**Peso específico** : 0.88 ± 0.02 kg/l

**Viscosidad (copa ford 4, 25° c)** : 25" ± 3"

**Contenido de sólidos** : Por peso 37.5 ± 1 %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra)** : Al tacto 3 horas - repintado 12 horas - curado total 7 días

**Temperatura de aplicacion** : Mínima 5° c - máxima 35° c

**Numero de manos sugeridas** : 2 en interior y 3 en exterior

**Colores** : Natural – cristal – caoba – cedro - nogal - roble claro.

**Brillo** : Satinado

**Estabilidad en el envase (shelf life)** : 2 años

**Rendimiento** : 12 a 16 m2 por litro y por mano

**Diluyente y limpieza** : Aguarrás mineral/solvente industrial(soplete)

**Presentaciones** : 1, 4 y 20 litros

## DESCRIPCIÓN

El Impregnante Protector para Madera es un acabado transparente de brillo satinado que se presenta en 7 colores (natural, cristal, cedro, caoba, nogal, roble claro y viraró).

## MODO DE USO

**Preparación de la superficie** : La superficie debe estar limpia, lijada, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Para maderas nuevas: aplicar previamente preservador curador Tersuave. En maderas muy nudosas o de alto contenido de resinas naturales frotar enérgicamente con aguarrás, solvente o alcohol industrial sobre las zonas críticas. Para maderas pintadas: eliminar completamente las películas anteriores con remotutto removedor gel, enjuagar, dejar secar y proceder como se detalla arriba. En ambos casos aplicar 2 manos en interior y 3 en exterior. Se recomienda aplicar una mano cada dos años, como mantenimiento, eliminando la suciedad y lijando suavemente.

**Preparación del producto** : Homogeneizar cuidadosamente a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire. Prestar especial atención a que no quede pigmento en el fondo del envase. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar. Revolver durante el uso.

**Dilución** : El producto no se diluye ya que se provee listo para usar

**Métodos de aplicación** : Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA