

TERSPORT - PISOS DEPORTIVOS MATE



Tipo de vehículo : Acrílico

N° de componentes : 1

Peso específico : 1.28 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (uk, 25° c) : 100 ± 5

Contenido de sólidos : Por peso 55 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Para repintar 4 a 6 horas para habilitar al uso 5 días curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Número de manos sugeridas : 2 a 3

Colores : Blanco, Gris Plomo, Negro, Verde, Rojo y Azul.

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 12 a 15 m2 por litro y por mano

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : 1, 4 y 20 litros. Blanco en 1 y 4 litros.

DESCRIPCIÓN

Pintura desarrollada con resinas acrílicas en emulsión acuosa y pigmentos de alta calidad que brindan películas de excelente resistencia a la abrasión, buena elasticidad y gran poder cubritivo.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: verificar el completo fraguado y la perfecta aislación del sustrato. Neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta de ph o solución alcoholica de fenolftaleína. Si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. Sobre superficies ya pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se procederá como se detalla más arriba.

Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución : Aplicar la primera mano con una dilución del 30 % en volumen y terminar con dos a tres manos con dilución mínima.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA