

TERSITECH TECHOS Y MUROS SEMIMATE



Tipo de vehículo : Acrílico

No. de componentes : 1

Peso específico : 1.21 kg / l

Viscosidad (uk, 25° c) : 120 ± 2

Contenido de sólidos : Por peso 54 ± 1%

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Para repintar 6 horas curado total 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 5 ° c máxima 35 ° c

Número de manos sugeridas : 4

Colores : Blanco - verde foresta - rojo teja - Negro Azabache. Puede entonarse con Entonador Universal Tersuave (máximo 30 cm3 por litro).

Brillo : Semimate

Estabilidad en el envase (vida útil) : 2 años

Rendimiento: 1,2 kilos por m2 con cuatro manos

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : 1, 4, 10 y 20 kg

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de secado al aire, formulado con resinas acrílicas y pigmentos de alta calidad que le confieren un óptimo comportamiento en condiciones de intemperie muy severas.

MODO DE USO

Preparación de la superficie: La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, partes flojas y otros contaminantes.

Superficies nuevas: Sobre superficies alisadas de cemento, aplicar una solución de ácido Muriático al 10% en agua. Si existieran hongos emplear una solución de agua lavandina al 10% en agua. En ambos casos lavar con abundante agua y dejar secar 48 horas. Aplicar una primera mano 1: 1 con agua para favorecer el anclaje del producto. Luego pintar 3 a 4 manos con dilución mínima esperando 6 horas entre manos.

Superficies galvanizadas nuevas o envejecidas: Si la superficie es nueva, aplicar Desoxidante Fosfatizante Tersuave para limpiar la superficie. En el caso de superficies expuestas a la intemperie por más de seis meses, puede obviarse esta operación limpiando muy bien con agua y detergente neutro. Enjuagar y dejar secar.

Aplicar una primera mano de Tersitech diluido al 20% de agua.

Posteriormente aplicar 2 a 3 manos de Tersitech esperando 6 horas entre manos.

La limpieza de los elementos empleados en la aplicación puede realizarse con agua, antes de que sequen.

Consultar los términos de la garantía en el sitio web.

Preparación del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un máximo del 30 al 40% en volumen para la primera mano y concluir la operación con 3 a 4 manos sin diluir.

Métodos de aplicación: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA